

Produktdaten

Bindemittelbasis

Alkalisilikat, Polymerdispersion

Farbton

weiß (RAL 9003)

Verbrauch

unverdünnt ca. 0,3 l/m², je nach Saugfähigkeit und Struktur des Untergrundes

Lieferform

Kunststoffeimer 12,5 l netto

Lagerung

fest verschlossen, kühl und frostfrei, 12 Monate lagerfähig

Anwendung:

- Ytong Multipor Innensilikatfarbe eignet sich zur Herstellung dekorativer Anstriche im Innenbereich auf Ytong Multipor Kalkfeinputz, Ytong Multipor Leichtmörtel sowie allen anderen mineralischen Untergründen.
- ebenso geeignet zur unmittelbaren Beschichtung auf Ytong Multipor Mineraleämmplatten (wirkt dabei zusätzlich oberflächenverfestigend, ohne dabei die Diffusionsoffenheit zu beeinträchtigen)

Eigenschaften

- konservierungsmittelfrei, daher für Allergiker geeignet
- raumlufthygienisch unbedenklich, weichmacherfrei, frei von fogging aktiven Substanzen
- hemmt aufgrund natürlicher Alkalität das Wachstum von Bakterien und Pilzen
- hoch diffusionsfähig
- gute Haftung durch Verkieselung mit mineralischen Untergründen
- Nassabriebsklasse: 2
- Kontrastvermögen: Deckkraft Klasse 1 bei einer Ergiebigkeit von 7 m²/l
- Glanzgrad: stumpf matt
- Korngröße: fein (< 100 µm)
- VOC-Kennzeichnung: (Kategorie A/a): 30 g/l 2010
Dieses Produkt enthält < 1 g/l VOC

Untergründe

Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein.

Verarbeitung

Inhalt des Gebindes gründlich um- und aufrühren! Keine Rührquirle aus Aluminium verwenden, Verfärbungsgefahr! Verarbeitungskonsistenz durch Zugabe von max. 5 % Wasser einstellen. Ytong Multipor Innensilikatfarbe gleichmäßig mit Deckenbürste, Rolle oder airless auftragen. Es können zwei Anstriche aufgetragen werden.

Überarbeitung nach 4 - 6 Stunden (bei 20 °C und 65 % relativer Luftfeuchtigkeit).

Nicht zu beschichtende Bereiche und angrenzende Flächen durch Abdecken sicher vor Spritzern schützen. Unterste Objekt- und Verarbeitungstemperatur + 8 °C! Nicht bei sehr hoher Luftfeuchtigkeit verarbeiten. Reinigung der Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser.

Arbeitsschutz

Ytong Multipor Innensilikatfarbe ist alkalisch! Haut- und Augenschutz tragen! Spritznebel nicht einatmen.

Ytong Multipor® ist eine eingetragene Marke der Xella-Gruppe. Technische Änderungen vorbehalten. Stand 10/2011. Es gilt die jeweils aktuelle Auflage.

Xella Kundeninformation

☎ 08 00-5 23 56 65 (freecall)

📠 08 00-5 35 65 78 (freecall)

@ info@xella.com

🌐 www.ytong-multipor.de

YTONG
—multipor