


KS-Flachstürze *)


Anlage Nr.: ...12... zum Bescheid
 Prüf.-Nr.: 04/18 vom 9.04.2019

- Antragsteller : Werbegemeinschaft KS-Sturz, Remsfeld
- Steinformat : 2 DF (Breite B = 11,5 cm)
- Auflagertiefe : 11,5 bzw. 17,5 cm
- Bewehrung : 1 Ø 10 – B500A oder B500B
- Druckzone : Übermauerung mit Vollsteinen nach DIN EN 771-2:2015-11
 in Verb. mit DIN 20000-402:2017-01
 ausschließlich mit vermörtelten Stoß- und Lagerfugen !!
 (auch bei Plansteinmauerwerk)
- Mörtel : Normalmörtel (mind. MG IIa) oder Dünnbettmörtel



Druckzone aus Mauerwerk

Als Typenprüfung
 in statischer Hinsicht geprüft
 Hannover, den 9.04.2019
 Landeshauptstadt Hannover
 Prüfamtl für Baustatik
 Leiter: *Janud* Sachbearbeiter: *Richt*

 lichte Weite Ln [m]	Bemessungswert der Beanspruchungen $e_d = g_d + q_d$ [kN/m] (Bemessungsgrößen)									
	Sturzhöhe h [cm]									
	23,8		36,3		48,8		61,3		73,8	
	Auflagertiefe t [cm]									
	11,5	17,5	11,5	17,5	11,5	17,5	11,5	17,5	11,5	17,5
0,635	–	14,75	–	47,96	–	56,71	–	56,71	–	56,71
0,760	12,87	11,50	34,50	32,91	34,50	49,13	34,50	49,13	34,50	49,13
0,885	10,30	9,38	28,12	24,72	30,18	43,33	30,18	43,33	30,18	43,33
1,010	8,55	7,90	21,81	19,63	26,83	38,76	26,83	38,76	26,83	38,76
1,135	7,29	6,81	17,70	16,20	24,15	33,57	24,15	35,06	24,15	35,06
1,260	6,35	5,97	14,82	13,74	21,95	27,14	21,95	32,01	21,95	32,01
1,385	5,61	5,32	12,72	11,89	20,12	22,66	20,12	29,44	20,12	29,44
1,510	5,03	4,79	11,11	10,47	18,57	19,38	18,57	27,26	18,57	27,26
1,635	4,55	4,35	9,85	9,33	17,25	16,88	17,25	25,38	17,25	25,38
1,760	4,15	3,98	8,83	8,41	15,81	14,92	16,10	23,74	16,10	23,74
1,885	3,82	3,68	8,00	7,65	14,07	13,35	15,09	21,66	15,09	22,30
2,010	3,53	3,37	7,31	7,01	12,65	12,07	14,20	19,24	14,20	21,02
2,135	3,18	3,02	6,72	6,47	11,48	10,99	13,42	17,28	13,42	19,88
2,260	2,85	2,71	6,22	6,00	10,50	10,09	12,71	15,66	12,71	18,86
2,385	2,58	2,46	5,78	5,59	9,67	9,32	12,07	14,30	12,07	17,94
2,510	2,34	2,23	5,40	5,24	8,96	8,65	11,50	13,15	11,50	17,11
2,635	2,13	2,04	5,07	4,92	8,34	8,07	10,98	12,16	10,98	16,35
2,760	1,95	–	4,77	–	7,79	–	10,50	–	10,50	–


*) nach der "Allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-17.1-978"

Nächster Sichtvermerk durch das
 Prüfamtl für Baustatik der
 Landeshauptstadt Hannover ist
 spätestens am 9.4.2024 erforderlich

Anlage Nr.: ..20... zum Bescheid
 Prüf.-Nr.: 04/18 vom 9.04.2019


KS-Flachstürze *)

- Antragsteller : Werbegemeinschaft KS-Sturz, Remsfeld
 Steinformat : 2 DF (Breite B = 11,5 cm)
 Auflagertiefe : 11,5 bzw. 17,5 cm
 Bewehrung : 1 Ø 10 – B500A oder B500B
 Druckzone : Übermauerung mit Lochsteinen nach DIN EN 771-2:2015-11
 in Verb. mit DIN 20000-402:2017-01
 ausschließlich mit vermörtelten Stoß- und Lagerfugen !!
 (auch bei Plansteinmauerwerk)
 Mörtel : Normalmörtel (mind. MG IIa) oder Dünnbettmörtel



Als Typenprüfung
 in statischer Hinsicht geprüft
 Hannover, den 9.04.2019
 Landeshauptstadt Hannover
 Prüfamts für Baustatik
 Leiter: *Johann Licht* Sachbearbeiter

Druckzone aus Mauerwerk

 lichte Weite L _n [m]	Bemessungswert der Beanspruchungen e _d = g _d + q _d [kN/m] (Bemessungsgrößen)									
	Sturzhöhe h [cm]									
	23,8		36,3		48,8		61,3		73,8	
	Auflagertiefe t [cm]									
	11,5	17,5	11,5	17,5	11,5	17,5	11,5	17,5	11,5	17,5
0,635	–	14,75	–	47,72	–	56,71	–	56,71	–	56,71
0,760	12,67	11,50	34,50	32,91	34,50	49,13	34,50	49,13	34,50	49,13
0,885	10,30	9,38	28,12	24,72	30,18	43,33	30,18	43,33	30,18	43,33
1,010	8,55	7,90	21,81	19,63	26,83	38,76	26,83	38,76	26,83	38,76
1,135	7,29	6,81	17,70	16,20	24,15	33,57	24,15	35,06	24,15	35,06
1,260	6,20	5,69	14,82	13,74	21,95	27,14	21,95	32,01	21,95	32,01
1,385	5,21	4,82	12,72	11,89	20,12	22,66	20,12	29,44	20,12	29,44
1,510	4,44	4,13	11,11	10,47	18,57	19,38	18,57	27,26	18,57	27,26
1,635	3,83	3,58	9,85	9,33	17,25	16,88	17,25	25,38	17,25	25,38
1,760	3,33	3,13	8,83	8,36	15,81	14,92	16,10	23,74	16,10	23,74
1,885	2,93	2,76	7,83	7,38	14,07	13,35	15,09	21,66	15,09	22,30
2,010	2,60	2,45	6,93	6,56	12,65	12,07	14,20	19,24	14,20	21,02
2,135	2,32	2,20	6,18	5,87	11,48	10,95	13,42	17,28	13,42	19,88
2,260	2,08	1,98	5,55	5,28	10,36	9,86	12,71	15,55	12,71	18,86
2,385	1,88	1,79	5,01	4,78	9,35	8,92	12,07	14,07	12,07	17,94
2,510	1,70	1,63	4,54	4,34	8,48	8,11	11,50	12,79	11,50	17,11
2,635	1,55	1,48	4,14	3,96	7,73	7,40	10,98	11,68	10,98	16,35
2,760	1,42	–	3,79	–	7,07	–	10,50	–	10,50	–

*) nach der "Allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-17.1-978"

Nächster Sichtvermerk durch das
 Prüfamts für Baustatik der
 Landeshauptstadt Hannover ist
 spätestens am 9.4.2024 erforderlich